

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO TIPO III

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Supporto | | DIN 60 001 | PET low-wick |
| Titolo del filato | | EN ISO 2060 | 1670 DTEX |
| Armatura | | DIN ISO 9354 | PANAMA |
| Tipo di spalmatura | | | PVC |
| Peso totale | | DIN EN ISO 2286-2 | 1200 gr/mq |
| Resistenza alla trazione | ordito/trama N/5 cm | DIN EN ISO 1421 | 5600/5400 |
| Resistenza alla lacerazione | ordito/trama N | DIN 53363 | 1000/900 |
| Adesione | N/cm | DIN EN ISO 2411 | 150 N/5 cm |
| Resistenza al freddo | °C | DIN EN 1876-1 | -45 |
| Resistenza al caldo | °C | norme Complan | +70 |
| Resistenza alla piegatura | dopo 100.000 pieg. | DIN 53359 A | Nessuna crepa |
| Comportamento alla fiamma | | DIN EN 13501-1 | Classe B S2 D0 |
| Finissaggio | | | Laccato lucido |

Lunghezza rotoli: 500 m

Altezza rotoli standard: 300 cm

Applicazioni: Strutture fisse, coperture ignifughe per uso vario

Garanzie: Tessuto prodotto secondo le norme di controllo qualità ISO 9001

Cura: Conservare i rotoli a una temperatura tra 10° C e 30 °C

Manutenzione: Pulire soltanto con detergenti a Ph neutro e risciacquare abbondantemente con acqua. Conservazione In ambiente asciutto, evitando la formazione di acqua di condensa.

Disponibilità Articolo: sempre disponibile nell'altezza standard nel nostro deposito.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Per motivi tecnici sono possibili leggere variazioni (colore, peso totale, ecc.) che comunque non pregiudicano la qualità. Le suddette indicazioni sono frutto delle conoscenze ed esperienze in nostro possesso e non devono essere considerate vincolanti e impegnative.

PRIMA S.r.l.

Sede Legale e Uffici Commerciali: Piazza Buffoni, 5/A – 21013 Gallarate (VA)

Tel +39 0331 78.54.97 Fax +39 0331 78.84.41 e-mail: info@primasport.it

Internet www.primasport.it Partita IVA 02140740024 – REA n. 289925 C.C.I.A.A. di Varese